



ПРОДУКТЫ,
РАБОТАЮЩИЕ
НА ВАШ РЕЗУЛЬТАТ

8 (800) 200 2 152
www.ek-group.ru



ЕК G100 УНИВЕРСАЛЬНАЯ

ГРУНТОВКА УКРЕПЛЯЮЩАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАТ



ПРОНИКАЕТ
ДО 7 мм В
ОСНОВАНИЕ
И УКРЕПЛЯЕТ
ЕГО



СНИЖАЕТ
ВПИТЫВАЮЩУЮ
СПОСОБНОСТЬ
ОСНОВАНИЙ



УВЕЛИЧИВАЕТ
АДГЕЗИЮ
РАСТВОРНЫХ
СМЕСЕЙ К
ОСНОВАНИЮ



ЭФФЕКТИВНО
ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ПОВЕРХНОСТЬ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для предварительной обработки обычных и сильновпитывающих оснований (газобетон, пенобетон, силикатный кирпич, шлакобетонные и керамзитобетонные блоки), а также наливных полов и стяжек, цементных и гипсовых штукатурок, шпатлевок, монолитного бетона, ГКЛ, ГВЛ, ЦСП и др. с целью снижения впитывающей способности, связывания остатков пыли, повышения адгезии растворных смесей, снижения расхода обойного клея и краски. Применяется перед нанесением гипсовых и цементных штукатурок, устройством наливных полов и стяжек, плиточной облицовкой, шпатлеванием, оклейкой обоями, покраской. При проведении оценки основания и его подготовке, в т. ч. к последующему виду работ, следует учитывать требования актуальной редакции СП 71.13330.

Для внутренних и наружных работ.

1л; 5 л; 10 л

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Температура основания должна быть не ниже +5 °С.

Поверхность основания должна быть сухой, твердой, тщательно очищенной от пыли, грязи, масел и других загрязнений и отслаивающихся материалов.

НАНЕСЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ

Продукт является концентрированным раствором. Сухой остаток составляет ~ 11,5 %. Для обработки сильновпитывающих оснований использовать концентрированный продукт. Перед нанесением гипсовых и цементных штукатурок, устройством наливных полов и стяжек, плиточной облицовкой грунтовку рекомендуется развести чистой водой в соотношении 1:1, перед оклейкой обоями и покраской – в соотношении 1:2. Работы необходимо проводить при температуре не ниже +5 °С. Грунтовка наносится на поверхность кистью, валиком или распылителем. Средний расход грунта, разведенного водой, составляет 100-200 мл/м². Для получения наилучшего результата после высыхания первого слоя рекомендуется нанести второй слой. Время высыхания одного слоя – до 2 часов при температуре +20 ± 2 °С и относительной влажности воздуха 50-70%. При более низких температурах, высокой влажности, в зависимости от впитывающей способности основания время высыхания грунтовки может увеличиваться.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Продукт не содержит растворителей. При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности, при попадании в глаза промыть большим количеством воды.

ГАРАНТИИ И ХРАНЕНИЕ

Срок хранения в неповрежденной оригинальной упаковке – 18 месяцев с даты изготовления. Дата изготовления указана на упаковке, номер партии соответствует дате изготовления продукта. Хранить в сухих помещениях при температуре не ниже +5 °С. Стойкость к замораживанию/оттаиванию при хранении не менее 20 циклов. Размораживать при комнатной температуре, не ускорять оттаивание с помощью нагревательных приборов или горячей воды, это приводит к порче грунтовки. Производитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям технических условий ТУ 2294-025-47532402-2005, но не несет ответственности за несоблюдение технологии работы с материалом, а также его применение в целях, не предусмотренных инструкцией. Инструкция по применению продукта носит рекомендательный характер и не заменяет профессиональной подготовки исполнителя работ.

СОСТАВ

Водная дисперсия стирол-акрилатов, функциональные добавки.

ЕК CHEMICAL

ООО «ЕК Кемикал»
Российская Федерация, 607635,
г. Нижний Новгород, сельский поселок Кудьма,
ул. Кудьминская промышленная зона №1, д. 4, помещ. 1.
Отзывы и предложения: тел./факс: (831) 25-777-82,
тел. горячей линии: 8-800-200-2-152.
www.ek-group.ru