



ПРОДУКТЫ,
РАБОТАЮЩИЕ
НА ВАШ РЕЗУЛЬТАТ

8 (800) 200 2 152
www.ek-group.ru



EK GS300

ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ



ВЫСОКАЯ
ПРОНИКАЮЩАЯ
СПОСОБНОСТЬ



УКРЕПЛЯЕТ
ОСНОВАНИЯ
(В Т. Ч. СЛАБЫЕ)



УВЕЛИЧИВАЕТ
АДГЕЗИЮ
РАСТВОРНЫХ
СМЕСЕЙ
К ОСНОВАНИЮ



ВЫРАВНИВАЕТ
ВПИТЫВАЮЩУЮ
СПОСОБНОСТЬ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для предварительной обработки оснований (наливных полов и стяжек, цементных и гипсовых штукатурок, шпатлевок, монолитного бетона, ГКЛ, ГВЛ, ЦСП и др.) с целью выравнивания впитывающей способности, укрепления оснований (в т. ч. непрочных), повышения адгезии растворных смесей, связывания остатков пыли. Применяется перед нанесением цементных и гипсовых штукатурок, устройством наливных полов. Входит в Систему СФТК ЕК и используется для повышения адгезии материалов системы утепления фасадов. При проведении оценки состояния основания и его подготовке, в т. ч. к последующему виду работ, следует учитывать требования актуальной редакции СП 71.13330.

Для внутренних и наружных работ.

1 л; 5 л; 10 л

имеет светло-желтый
цветовой маркер

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Температура основания должна быть не ниже +5 °С.

Поверхность основания должна быть сухой, твердой, тщательно очищенной от пыли, грязи, масел и других загрязнений и отслаивающихся материалов.

НАНЕСЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ

Продукт готов к использованию и не требует разбавления водой. Сухой остаток составляет ~ 6 %. Работы необходимо проводить при температуре не ниже +5 °С. Перед нанесением грунтовку необходимо тщательно перемешать. Грунтовка наносится на поверхность кистью, валиком или распылителем. Средний расход составляет 100-200 мл/м². Для получения наилучшего результата после высыхания первого слоя рекомендуется нанести второй слой. Время высыхания одного слоя – 2-3 часа при температуре +20 ± 2 °С и относительной влажности воздуха 50-70 %. При более низких температурах, высокой влажности, в зависимости от впитывающей способности основания время высыхания грунтовки может увеличиваться.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Продукт не содержит растворителей. При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности, при попадании в глаза промыть большим количеством воды.

ГАРАНТИИ И ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухих помещениях при температуре не ниже +5 °С. Стойкость к замораживанию/оттаиванию при хранении не менее 5 циклов для грунтовки, выпущенной в период с 15 сентября по 15 апреля. Размораживать при комнатной температуре, не ускорять оттаивание с помощью нагревательных приборов или горячей воды, это приводит к порче грунтовки. Производитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям технических условий ТУ 2294-025-47532402-2005, но не несет ответственности за несоблюдение технологии работы с материалом, а также его применение в целях, не предусмотренных инструкцией. Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 18 месяцев.

СОСТАВ

Водная дисперсия стирол-акрилатов, пигменты, функциональные добавки.

EK CHEMICAL

ООО «ЕК Кемикал»
Российская Федерация, 607635,
г. Нижний Новгород, сельский поселок Кудьма,
ул. Кудьминская промышленная зона №1, д. 4, помещ. 1.
Отзывы и предложения: тел./факс: (831) 25-777-82,
тел. горячей линии: 8-800-200-2-152.
www.ek-group.ru