



ПРОДУКТЫ,
РАБОТАЮЩИЕ
НА ВАШ РЕЗУЛЬТАТ

8 (800) 200 2 152
www.ek-group.ru



ЭК БЕТОНОКОНТАКТ

ГРУНТОВКА АДГЕЗИОННАЯ С НАПОЛНИТЕЛЕМ



ГАРАНТИРУЕТ
НАДЕЖНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ.
АДГЕЗИЯ К БЕТОННОМУ
ОСНОВАНИЮ НЕ МЕНЕЕ
1,0 МПА



ПОД ГИПСОВЫЕ
ШТУКАТУРКИ
И МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ



ЛЕГКО
НАНОСИТСЯ



ЦВЕТОВОЙ МАРКЕР
ДЛЯ КОНТРОЛЯ
НАНЕСЕНИЯ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для предварительной обработки плотных, гладких, слабо впитывающих влагу оснований (бетон, керамический кирпич, ПГП, старая краска) перед нанесением гипсовых штукатурок и гипсового монтажного клея. Благодаря содержанию кварцевого песка, придает обработанным поверхностям шероховатость, а высокое содержание полимера обеспечивает надежную адгезию наносимых материалов к основаниям. При проведении оценки основания и его подготовке, в т. ч. к последующему виду работ, следует учитывать требования актуальной редакции СП 71.13330.

Для внутренних работ.

6 кг; 14 кг

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Температура основания должна быть не ниже +5 °С. Поверхность основания должна быть сухой, твердой, тщательно очищенной от пыли, грязи, масел и других загрязнений и отслаивающихся материалов.

НАНЕСЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ

Продукт полностью готов к использованию, перед применением тщательно перемешать. Перед нанесением на основание его необходимо обеспылить. Работы необходимо проводить при температуре не ниже +5 °С. Грунтовочный состав наносится на поверхность кистью или валиком. **Внимание!** Продукт нельзя разбавлять водой! Дальнейшие работы с поверхностью можно проводить только после полного высыхания грунтовочного состава. Время высыхания зависит от вида основания и параметров окружающей среды. Средний расход составляет 200-300 г/м².

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время высыхания (при температуре +20 °С и относительной влажности 65 %) – 5-6 часов. Температура эксплуатации от +5 до +30 °С. Температура эксплуатации от -40 до +50 °С. Продукт содержит цветовой маркер.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Продукт не содержит растворителей. При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности, при попадании в глаза промыть большим количеством воды.

ГАРАНТИИ И ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения в неповрежденной оригинальной упаковке – 12 месяцев со дня изготовления. Хранить в помещениях при температуре не ниже +5 °С. Стойкость к замораживанию/оттаиванию при хранении не менее 5 циклов. Не ускорять оттаивание с помощью обогревательных приборов или горячей воды, это приводит к порче продукта. Грунт нельзя хранить при температуре ниже -18 °С более 6 часов. Производитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям технических условий – ТУ 2294-015-47532402-2009, но не несет ответственности за несоблюдение технологии работы с материалом, а также его применение в целях, не предусмотренных инструкцией. Инструкция по применению грунтовки носит рекомендательный характер и не заменяет профессиональной подготовки исполнителя работ.

СОСТАВ

Водная дисперсия стирол-акриловых сополимеров, минеральный наполнитель, пигменты, функциональные добавки.

ЭК CHEMICAL

ООО «ЕК Кемикал»
Российская Федерация, 607635,
г. Нижний Новгород, сельский поселок Кудьма,
ул. Кудьминская промышленная зона №1, д. 4, помещ. 1.
Отзывы и предложения: тел./факс: (831) 25-777-82,
тел. горячей линии: 8-800-200-2-152.
www.ek-group.ru