



ЭК ГИДРОЛЕНТА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА



ПРИМЕНЯЕТСЯ
С ЦЕМЕНТНОЙ
И ПОЛИМЕРНОЙ
ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ



100%
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ
ПО ВСЕЙ
ПОВЕРХНОСТИ



МАКСИМАЛЬНАЯ
АДГЕЗИЯ
С ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ*



СТОЙКАЯ К
СТАРЕНИЮ
И ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ
ТЕМПЕРАТУРАМ



ВЫСОКОЭЛАСТИЧНАЯ



СТОЙКАЯ
К КИСЛОТАМ,
ЩЕЛОЧАМ,
МИНЕРАЛЬНЫМ
СОЛЯМ



10 м; 50 м

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для герметизации деформационных швов, наружных и внутренних углов соединений типа «стена-пол», «стена-стена», труб, сливных отверстий, канализационных трапов. Температура эксплуатации ленты: от -30 °С до +90 °С.
Для внутренних и наружных работ.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно соответствовать требованиям, предъявляемым при работе с гидроизоляцией EK W400 или EK Эластичная гидроизоляция, в сочетании с которой применяется лента.

КРЕПЛЕНИЕ ЛЕНТЫ:

На основание наносится 1 слой гидроизоляционного состава (обработанный участок должен быть на несколько сантиметров шире гидроизоляционной ленты). В свеженанесенный слой укладывается гидроизоляционная лента и разглаживается гладким шпателем/валиком для устранения воздушных пузырей. Последующие слои гидроизоляции наносятся поверх ленты. Зона перекрытия соединяемых частей ленты должна составлять не менее 5 см. В деформационные швы лента укладывается петлей в форме «Ω». Последующий слой гидроизоляции рекомендуется наносить лишь на края ленты, не затрагивая центральную часть, для сохранения ее эластичности.

ГАРАНТИИ И ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом месте, оберегать от прямых солнечных лучей. Гарантийный срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке — 24 месяца с даты изготовления. Производитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям технических условий – ТУ 23.99.12-002-97196926-2019, но не несет ответственности за несоблюдение технологии работы с материалом, а также применение его в целях, не предусмотренных инструкцией. Номер партии и дата производства указаны на стикере.

СОСТАВ

Термопластичный эластомер, нетканое полотно из полипропилена.

Физические параметры	Стандарт	Значение
Продольная нагрузка до разрыва	ГОСТ 34370-2017 (ISO 527-1:2012)	≥85 N / 15 mm
Поперечная нагрузка до разрыва	ГОСТ 34370-2017 (ISO 527-1:2012)	≥15 N / 15 mm
Продольное растяжение до разрыва	ГОСТ 34370-2017 (ISO 527-1:2012)	≥50 %
Поперечное растяжение до разрыва	ГОСТ 34370-2017 (ISO 527-1:2012)	≥200 %
Выдерживает давление воды	ГОСТ 2678-94 п 3.11	≥0,25 Мпа(2,5Атм)
Стойкость к УФ излучению	Внутренний	500 ч
Химическая стойкость	После 7 дней нахождения в следующих кислотно-агрессивных средах при комнатной температуре	+ = стойкая 0 = слабая стойкость - = нестойкая
Соляная кислота 3%	Внутренний	+
Серная кислота 35 %	Внутренний	+
Лимонная кислота 100 г/л	Внутренний	+
Молочная кислота 5%	Внутренний	+
Гидрооксид калия 3%/20%	Внутренний	+ / +
Гипохлорит натрия 0,3 г/л	Внутренний	+
Соленая вода (20г/л морская вода)	Внутренний	+

*ЕК Гидролента — эластомер, дублированный нетканым полотном. Такой тип лент показывает более высокую адгезию в сравнении с эластомером на сетке и эластомером на нетканом основании.

ЭК CHEMICAL

ООО «ЕК Кемикал»

Российская Федерация, 607635,
г. Нижний Новгород, сельский поселок Кудьма,
ул. Кудьминская промышленная зона №1, д. 4, помещ. 1.
Отзывы и предложения: тел./факс: (831) 25-777-82,
тел. горячей линии: 8-800-200-2-152.
www.ek-group.ru