



ПРОДУКТЫ,
РАБОТАЮЩИЕ
НА ВАШ РЕЗУЛЬТАТ

8 (800) 200 2 152
www.ek-group.ru



EK1000 BLOCK

Смесь сухая строительная кладочная G M50, ГОСТ Р 58272. Изготовлена на основе цементного вяжущего, минеральных наполнителей, фракционированного песка и модифицирующих добавок, улучшающих эксплуатационные свойства.



для высоко-
пористых
материалов



высоко-
прочный



для выравни-
вания дефек-
тов до 15 мм



экономный
расход



морозо-
стойкость

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для монтажа блоков и плит из ячеистого бетона (газобетона, пенобетона) и других высокопористых материалов. Может применяться внутри здания для выравнивания поверхности при наличии неровностей (перепадов, уклонов) до 15 мм.
для ВНУТРЕННИХ и НАРУЖНЫХ РАБОТ.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Предназначенные для укладки элементы (блоки, плиты) предварительно должны быть очищены от пыли и других загрязнений, уменьшающих сцепление кладочно-клеевой смеси с данными элементами. Для улучшения сцепления материалов и укрепления основания необходимо предварительно обработать поверхность грунтовкой глубокого проникновения EK GS300. Для обеспыливания основания рекомендуется применять универсальные грунтовки: EK G100, разбавленную водой 1:1, либо EK G200. При проведении оценки основания и его подготовке следует учитывать требования актуальной редакции СП 71.13330. и СП 163.1325800.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

1. ВЗЯТЬ ТОЧНО ОТМЕРЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ
2. ВЫСЫПАТЬ СМЕСЬ В ВОДУ
3. ПЕРЕМЕШАТЬ ПРИ ПОМОЩИ СТРОИТЕЛЬНОГО МИКСЕРА ИЛИ ДРЕЛИ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ НАСАДКОЙ ДО ПОЛУЧЕНИЯ ОДНОРОДНОЙ МАССЫ
4. ВЫДЕРЖАТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ПАУЗУ 5-10 МИНУТ ДЛЯ СОЗРЕВАНИЯ РАСТВОРА
5. ПЕРЕМЕШАТЬ ПОВТОРНО
6. ПОСЛЕ ЭТОГО КЛЕЙ ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ В ТЕЧЕНИЕ 2 ЧАСОВ ПРИ ПЕРИОДИЧЕСКОМ ПЕРЕМЕШИВАНИИ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

1. Кладочно-клеевой раствор наносить на поверхность блока (плиты) при помощи зубчатого шпателя.
2. После этого на полученный слой уложить блок (плиту), прижать и пристукивать резиновым молотком.
3. В течение 10 минут после укладки положение блока (плиты) можно корректировать.
4. Инструмент очищается водой сразу после использования.
5. Температура эксплуатации от -50 до +70 °C.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Сухая смесь содержит цемент. При смешивании с водой продукт дает щелочную реакцию. Для предотвращения раздражения кожи избегать попадания раствора на открытые участки тела. При попадании в глаза немедленно промыть их водой, при необходимости обратиться к врачу. Кроме вышеизложенной информации следует руководствоваться инструкциями по технике безопасности в строительстве.



ГАРАНТИИ И ХРАНЕНИЕ

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 12 месяцев со дня изготовления. Хранить в сухих помещениях, исключающих попадание влаги на мешки с сухой смесью. Транспортировка продукции должна осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и защиту от влаги. Производитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям технических условий – ТУ 5745-017-47532402-2003 и ГОСТ Р 58272, но не несет ответственности за несоблюдение технологии работы с материалом, а также его применение в целях, не предусмотренных инструкцией. Инструкция по применению сухой смеси носит рекомендательный характер и не заменяет профессиональной подготовки исполнителя работ. При несоблюдении инструкций и рекомендаций по хранению и применению, производитель не несет ответственности за качество проведенных работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИБОЛЬШАЯ КРУПНОСТЬ ЗЕРЕН ЗАПОЛНИТЕЛЯ, ММ	ВРЕМЯ ЖИЗНИ РАСТВОРА НЕ МЕНЕЕ, Ч	РАСХОД НА 1 М ² КЛАДОЧНОГО СЛОЯ ПРИ СПЛОШНОМ НАНЕСЕНИИ СЛОЕМ 5 ММ, КГ/М ²	ВОДОПОТРЕБ- НОСТЬ НА 25 КГ, Л	ТОЛЩИНА СЛОЯ НАНЕСЕНИЯ, ММ		ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ НЕ МЕНЕЕ, МПа
				МИН	МАКС	
1,25	2	28-30	4,0-4,5	5	15	5

МОРОЗО- СТОЙКОСТЬ, ЦИКЛОВ
25

EK CHEMICAL

ООО «ЕК Кемикал»
Российская Федерация, 607630,
г. Нижний Новгород, сельский поселок Кудьма,
ул.Кудьминская промышленная зона №1, д.4, пом.1.
Отзывы и предложения: тел./факс: (831) 25-777-82,
тел. горячей линии: 8-800-200-2-152. www.ek-group.ru