



ПРОДУКТЫ,
РАБОТАЮЩИЕ
НА ВАШ РЕЗУЛЬТАТ

8 (800) 200 2 152
www.ek-group.ru



EK6000 MOZAİK

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ: СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ НА ЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ C2 TE, ГОСТ Р 56387-2018
СОСТАВ: ЦЕМЕНТНОЕ ВЯЖУЩЕЕ БЕЛОГО ЦВЕТА, МИНЕРАЛЬНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ, ФРАКЦИОНИРОВАННЫЙ ПЕСОК, АРМИРУЮЩИЕ ВОЛОКНА, МОДИФИЦИРУЮЩИЕ ДОБАВКИ, УЛУЧШАЮЩИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА



БЕЛЫЙ ЦВЕТ



ДЛЯ МОЗАИКИ,
СТЕКЛА,
МРАМОРА



ДЛЯ ПОВЫШЕННЫХ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
НАГРУЗОК



ВЛАГО-
И МОРОЗО-
СТОЙКОСТЬ



ЭЛАСТИЧНЫЕ
ПОЛИМЕРЫ
И ВОЛОКНА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для укладки всех видов керамической плитки и керамогранита, мозаики, мрамора, плит из натурального и искусственного камня с любым водопоглощением, других прозрачных и полупрозрачных материалов крупного формата (до 120x120см) при условии нанесения клея комбинированным способом. Подходит для монтажа гибких декоративных облицовочных материалов (гибкий клинкер, гибкий кирпич, декоративные панели в т.ч. на армированной сетке для внутренних и наружных работ). При укладке керамической плитки и керамогранита допускается локальное выравнивание плиточным клеем небольших неровностей стен и полов (до 10 мм).

Предназначен для наружной и внутренней облицовки оснований, подверженных воздействию воды (бассейны, фонтаны, открытые резервуары), значительным колебаниям температур (террасы, балконы, цоколи, полы с подогревом) и повышенным эксплуатационным нагрузкам (склады, гаражи, промышленные помещения). Подходит для внутренних работ в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Рекомендован для использования в системе «Теплый пол».

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно соответствовать требованиям актуальной редакции СП 71.13330 и СП 163.1325800. Температура основания и окружающей среды должна быть в диапазоне от +5 °C до +30 °C. Основание должно быть сухим, прочным, тщательно очищенным от пыли, грязи, масляных пятен, битума, остатков органических и минеральных клеев, красок и других веществ, способных ослабить сцепление клеевого раствора с основанием. Неровности глубиной более 6 мм предварительно должны быть выровнены соответствующими смесями. Для улучшения сцепления материалов и укрепления основания (стяжки, наливные полы) необходимо предварительно обработать поверхность грунтовкой глубокого проникновения EK GS300 или EK СТ17. Для обеспыливания рекомендуется использовать универсальные грунтовки: EK G100, разбавленной водой 1:1, либо EK G200. Перед облицовкой ГКЛ, ГВЛ, ЦСП, а также поверхностей, оштукатуренных цементными штукатурками рекомендуется использовать любую из грунтовок ТМ EK: EK PROFGRUND, разбавленную согласно инструкции, EK G100, разбавленную водой 1:1, EK G200 или EK GS300.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

1. ВЗЯТЬ ТОЧНО ОТМЕРЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ, УКАЗАННОЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ
2. ВЫСЫПАТЬ СМЕСЬ В ВОДУ
3. ПЕРЕМЕШАТЬ ПРИ ПОМОЩИ СТРОИТЕЛЬНОГО МИКСЕРА ИЛИ ДРЕЛИ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ НАСАДКОЙ ДО ПОЛУЧЕНИЯ ОДНОРОДНОЙ МАССЫ
4. ВЫДЕРЖАТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ПАУЗУ 10 МИНУТ ДЛЯ СОЗРЕВАНИЯ РАСТВОРА
5. ПЕРЕМЕШАТЬ ПОВТОРНО
6. ПОСЛЕ ЭТОГО КЛЕЙ ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ В ТЕЧЕНИЕ 3 ЧАСОВ ПРИ ПЕРИОДИЧЕСКОМ ПЕРЕМЕШИВАНИИ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

УКЛАДКА МОЗАИЧНОЙ ПЛИТКИ

1. При облицовке мозаикой на бумажной основе, листы мозаики уложить на нанесенный клеевой состав и прижать к основанию.
2. Затем заполнить швы с помощью резинового шпателя.
3. Через 36 часа бумажную основу снять при помощи влажной губки.



УКЛАДКА ОБЛИЦОВОЧНЫХ ПЛИТ

1. Клеевой раствор наносить на подготовленное основание при помощи зубчатого шпателя.
2. Раствор следует наносить на такой участок поверхности, который можно облицевать плиткой в течение 20 минут.
3. После нанесения клея плитку приложить к основанию и прижать. В течение 20 минут после укладки положение плитки можно корректировать.
4. Межплиточные швы необходимо прочистить сразу после укладки плитки.
5. Передвижение по облицованным поверхностям и работы по заполнению межплиточных швов можно осуществлять не ранее чем через 36 часов после укладки плитки.
6. Температура эксплуатации от -50 до +70 °C

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При смешивании с водой продукт дает щелочную реакцию. Для предотвращения раздражения кожи избегать попадания раствора на открытые участки тела. При попадании в глаза немедленно промыть их водой, при необходимости обратиться к врачу. Кроме вышеизложенной информации следует руководствоваться инструкциями по технике безопасности в строительстве.

ГАРАНТИИ И ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения продукта в сухих условиях в неповрежденной оригинальной упаковке – 12 месяцев с даты изготовления. Дату/время изготовления – смотри на упаковке, номер партии соответствует дате выпуска продукта. Хранить в сухих помещениях, исключающих попадание влаги на мешки с сухой смесью. Производитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям технических условий – ТУ 5745-018-47532402-2005 и ГОСТ Р 56387 (в действующей редакции). Транспортировка продукции должна осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и защиту от влаги. Инструкция по применению сухой смеси носит рекомендательный характер и не заменяет профессиональной подготовки исполнителя работ.



При несоблюдении инструкций и рекомендаций по хранению и применению продукта, в том числе ненадлежащая подготовка основания (т.е. без грунтования, применение грунтовок, отличных от рекомендованных Производителем), Производитель не несет ответственности за качество и долговечность проведенных работ!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИБОЛЬШАЯ КРУПНОСТЬ ЗЕРЕН ЗАПОЛНИТЕЛЯ, мм	ВРЕМЯ ЖИЗНИ РАСТВОРА НЕ МЕНЕЕ, ч	ОТКРЫТОЕ ВРЕМЯ, мин	РАСХОД СМЕСИ ПРИ СЛОЕ 1 мм, кг/м²*	КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ ЗАТВОРЕНИЯ НА 1 кг СУХОЙ СМЕСИ, л	КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ ЗАТВОРЕНИЯ НА 20 кг СУХОЙ СМЕСИ, л	ТОЛЩИНА СЛОЯ НАНЕСЕНИЯ, мм		СТОЙКОСТЬ К СПОЛЗНИЮ НЕ БОЛЕЕ, мм	ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ С ОСНОВАНИЕМ, МПа			
						МИН	МАКС		ПОСЛЕ ВЫДЕРЖИВАНИЯ В ВОЗДУШНО- СУХОЙ СРЕДЕ ДО**	ПОСЛЕ ВЫДЕРЖИВАНИЯ В ВОДНОЙ СРЕДЕ НЕ МЕНЕЕ	ПОСЛЕ ВЫДЕРЖИВАНИЯ ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ НЕ МЕНЕЕ	ПОСЛЕ ЦИКЛИЧЕСКОГО ЗАМОРАЖИВАНИЯ ОТТАИВАНИЯ НЕ МЕНЕЕ
0,63	3	30	1,3	0,24-0,3	4,8-6,0	2	6	0,5	1,5	1	1	1

* при нанесении на ровную поверхность

** но не менее 1 МПа в соответствии с требованиями ГОСТ

ВАЖНО

Цвет смеси может иметь оттенки белого, серого, бежевого, зеленого цвета. Это обусловлено наличием примесей в сырьевых материалах. Цвет смеси не влияет на ее характеристики.

ЕК CHEMICAL

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «ЕК КЕМИКАЛ»
607635, РФ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, СП. КУДЬМА,
УЛ КУДЬМИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА N1, Д. 4, ПОМЕЩ. 1

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА:

607635, РФ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, СП. КУДЬМА,
УЛ КУДЬМИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА N1, Д. 4, ПОМЕЩ. 1
ОТЗЫВЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ: ТЕЛ./ФАКС: +7 (831) 257-77-82,
ТЕЛ. ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8 800 200-21-52.
WWW.EK-GROUP.RU