



ГОСТ 31358

ВНИМАНИЕ!
СТРОГО ПО ГОСТ

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ЛИНЕЙКА ПОЛОВ
EK LEVEL С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
УНИКАЛЬНОГО ПРЕМИКСА «NEOMIX FORMULA»



ИДЕАЛЬНО РОВНЫЙ ПОЛ? С EK level – ЛЕГКО!



Усовершенствованная линейка смесей для пола EK level разработана с использованием уникального премикса «Neomix Formula», который совершенствует рецептуру продуктов и делает их легкими и удобными в работе, а также позволяет добиться высокого качества поверхности с минимальными трудозатратами. Технические характеристики новой линейки полов EK level соответствуют последним требованиям и тенденциям рынка смесей для пола.

Премикс «Neomix Formula»:

- ✓ повышает растекаемость готового раствора и делает его более удобным и легким в работе;
- ✓ обеспечивает однородность распределения компонентов смеси и предупреждает их осаждение;
- ✓ обеспечивает комфортное нанесение;
- ✓ гарантирует высокое качество готовой поверхности;
- ✓ позволяет сэкономить трудозатраты и сократить время выполнения работ

Мы уверены, что вы оцените удобство и легкость выполнения работ с новой линейкой полов EK level, в состав которых добавлен премикс «Neomix Formula»!

Стяжка EK level 1.0. BASE

Смесь сухая напольная выравниваемая нормальнотвердеющая Рк1, Вtb2,4, В12,5, F50 ГОСТ 31358. Изготовлена на основе цементного вяжущего, минеральных наполнителей, фракционированного песка и модифицирующих добавок, улучшающих эксплуатационные свойства

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для предварительного выравнивания бетонных и цементно-песчаных оснований, имеющих неровности и перепады до 200 мм, с последующим выравниванием полученного покрытия наливными полами: EK level 2.0 NIVELIR, EK level 2.1 COMPLEX или EK level 3.0 FINISH. Подходит для создания пандусов и уклонов при соблюдении требований СП 59.13330.2016. Стяжка EK level 1.0 BASE также применяется под укладку керамической плитки, плит из натурального и искусственного камня, керамогранита. Смесь пригодна для использования в системе «теплый пол»:

Электрический пол	Водяной пол	По теплоизоляционной подложке
+	при толщине слоя от 40 мм	при толщине слоя от 40 мм



для ВАННЫХ,
БАЛКОНОВ,
ЛОДЖИЙ
И ТЕРРАС



для СОЗДАНИЯ
ПАНДУСОВ
и УКЛОНОВ



СЛОЙ ОТ 10
ДО 200 ММ
ЗА 1 ПОДХОД



ПРОЧНОСТЬ
НА СЖАТИЕ
16 МПа



ПОДХОДИТ
для СИСТЕМЫ
ТЕПЛЫЙ ПОЛ



Характеристики продукта	
Вяжущее	цемент
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	2,5
Характеристики применения	
Время начала схватывания не менее, мин	45
Толщина слоя нанесения, мм	10-200
Расход смеси при толщине слоя 10 мм, кг/м ²	18-20
Время пешеходного движения не более, ч	24
Температура проведения работ, °С	от +5 до +30
Количество воды на мешок 25 кг, л	3,75-4,5
Характеристики эксплуатации	
Прочность на сжатие не менее, МПа	16
Деформация усадки не более, мм/м	1,5
Прочность на растяжение при изгибе не менее, МПа	3
Прочность сцепления с основанием не менее, МПа	0,3
Морозостойкость не менее, циклов	50
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +70

Ровнитель для пола EK level 1.1. EASY BASE

Смесь сухая напольная выравниваемая нормальнотвердеющая Рк4, Вtb2,4, В15, F50 ГОСТ 31358.

Изготовлена на основе цементного вяжущего, минеральных наполнителей, фракционированного песка и модифицирующих добавок, улучшающих эксплуатационные свойства

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для предварительного выравнивания бетонных и цементно-песчаных оснований, имеющих неровности до 80 мм, с последующим выравниванием полученного покрытия наливными полами: EK level 2.0 NIVELIR, EK level 2.1 COMPLEX или EK level 3.0 FINISH. Ровнитель с эффектом самонивелирования EK level 1.1 EASY BASE. также применяется под укладку керамической плитки, плит из натурального и искусственного камня, керамогранита. Смесь пригодна для использования в системе «теплый пол»:

Электрический пол	Водяной пол	По теплоизоляционной подложке
+	при толщине слоя от 40 мм	при толщине слоя от 40 мм



ЛЕГКОСТЬ
РАЗРАВНИ-
ВАНИЯ



ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ
С ЛЮБЫМ УРОВНЕМ
ВЛАЖНОСТИ



ТРЕЩИНО-
СТОЙКОСТЬ



СЛОЙ ОТ 10
ДО 80 ММ



ПОДХОДИТ
ДЛЯ СИСТЕМЫ
ТЕПЛЫЙ ПОЛ



Характеристики продукта	
Вяжущее	цемент
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	2,5
Характеристики применения	
Время начала схватывания не менее, мин	45
Толщина слоя нанесения, мм	10-80
Расход смеси при толщине слоя 10 мм, кг/м ²	16-20
Время пешеходного движения не более, ч	24
Температура проведения работ, °C	от +5 до +30
Количество воды на мешок 25 кг, л	4,0-5,0
Характеристики эксплуатации	
Прочность на сжатие не менее, МПа	20
Деформация усадки не более, мм/м	1,5
Прочность на растяжение при изгибе не менее, МПа	3
Прочность сцепления с основанием не менее, МПа	0,3
Морозостойкость не менее, циклов	50
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +70

Наливной пол быстротвердеющий* влагостойкий EK level 2.0. NIVELIR

Смесь сухая напольная самовыравнивающаяся нормальнотвердеющая Рк5, Вtb2,4, В12,5, ГОСТ 31358. Изготовлена на основе минерального вяжущего, минеральных наполнителей, фракционированного песка и модифицирующих добавок, улучшающих эксплуатационные свойства

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для выравнивания бетонных и цементно-песчаных оснований, имеющих неровности до 80 мм. Применяется под укладку керамической плитки, линолеума, ламината и паркетной доски для сухих и влажных помещений. Для ручного и механизированного нанесения.

Смесь пригодна для использования в системе «теплый пол»:

Электрический пол	Водяной пол	По теплоизоляционной подложке
в качестве стяжки с нагревательным элементом внутри слоя	в качестве стяжки от 50 мм с нагревательным элементом внутри слоя	в качестве стяжки от 40 мм
в качестве финишного слоя от 5 мм по стяжке	в качестве финишного слоя от 5 мм по стяжке	в качестве финишного слоя от 5 мм по стяжке



ИДЕАЛЬНО
ПОД ЛАМИНАТ,
ЛИНОЛЕУМ
И ПЛИТКУ



ПОВЫШЕННАЯ
РАСТЕКАЕ-
МОСТЬ



СЛОЙ ОТ 5
ДО 80 ММ



ЭКОНОМНЫЙ
РАСХОД
13-15 КГ/М²



ПОДХОДИТ
ДЛЯ СИСТЕМЫ
ТЕПЛЫЙ ПОЛ



Характеристики продукта	
Вяжущее	цемент
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	2,5
Характеристики применения	
Время начала схватывания не менее, мин	30
Толщина слоя нанесения, мм	5-80
Расход смеси при толщине слоя 10 мм, кг/м ²	14-16
Время пешеходного движения не более, ч	6
Температура проведения работ, °C	от +5 до +30
Количество воды на мешок 20 кг, л	4,0-4,6
Характеристики эксплуатации	
Прочность на сжатие не менее, МПа	16
Деформация усадки не более, мм/м	1,5
Прочность на растяжение при изгибе не менее, МПа	3
Прочность сцепления с основанием не менее, МПа	0,6
Температура эксплуатации, °C	от +5 до +50

Наливной пол быстротвердеющий* EK level 2.1. COMPLEX

Смесь сухая напольная самовыравнивающаяся нормальнотвердеющая Рк6, Вtb2,4, В10, ГОСТ 31358. Изготовлена на основе комплексного вяжущего, минеральных наполнителей, фракционированного песка и модифицирующих добавок, улучшающих эксплуатационные свойства.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для выравнивания бетонных и цементно-песчаных оснований, имеющих неровности до 100 мм. Применяется под укладку керамической плитки, линолеума, ламината и паркетной доски для помещений с нормальным уровнем влажности. Для ручного и механизированного нанесения.

Смесь пригодна для использования в системе «теплый пол»:

Электрический пол	Водяной пол	По теплоизоляционной подложке
в качестве стяжки с нагревательным элементом внутри слоя	—	в качестве стяжки от 40 мм
в качестве финишного слоя по стяжке	в качестве финишного слоя по стяжке	в качестве финишного слоя по стяжке



РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ СЛАБЫХ ОСНОВАНИЙ



ПЕШАЯ НАГРУЗКА ЧЕРЕЗ 6 ЧАСОВ



СЛОЙ ОТ 2 ДО 100 ММ



ЭКОНОМНЫЙ РАСХОД 13-15 КГ/М²



ПОДХОДИТ ДЛЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛЫЙ ПОЛ



Характеристики продукта	
Вяжущее	комплексное
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	1,25
Характеристики применения	
Время начала схватывания не менее, мин	30
Толщина слоя нанесения, мм	2-100
Расход смеси при толщине слоя 10 мм, кг/м²	13-15
Время пешеходного движения не более, ч	6
Температура проведения работ, °C	от +5 до +30
Количество воды на мешок 20 кг, л	6,4-7,2
Характеристики эксплуатации	
Прочность на сжатие не менее, МПа	12
Деформация усадки не более, мм/м	1,5
Прочность на растяжение при изгибе не менее, МПа	3
Прочность сцепления с основанием не менее, МПа	0,6
Температура эксплуатации, °C	от +5 до +50

Наливной пол финишный EK level 3.0. FINISH

Смесь сухая напольная самовыравнивающаяся нормальнотвердеющая Рк6, Втб3,2, В12,5, ГОСТ 31358. Изготовлена на основе цементного вяжущего, минеральных наполнителей, фракционированного песка и модифицирующих добавок, улучшающих эксплуатационные свойства.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для тонкослойного окончательного выравнивания бетонных и цементно-песчаных оснований, имеющих неровности толщиной до 10 мм, с последующей укладкой линолеума, паркета и паркетной доски в сухих и влажных помещениях. При наличии неровностей более 10 мм основание рекомендуется предварительно выровнять стяжкой EK level 1.0 BASE, стяжкой с эффектом самонивелирования EK level 1.1 EASY BASE, наливным полом EK level 2.0 NIVELIR. Для ручного и механизированного нанесения. Смесь пригодна для использования в системе «теплый пол»:

Электрический пол	Водяной пол	По теплоизоляционной подложке		
в качестве финишного слоя по стяжке	в качестве финишного слоя по стяжке	в качестве финишного слоя по стяжке		
				
ИДЕАЛЬНО ПОД ЛАМИНАТ И ЛИНОЛЕУМ	ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ 16 МПа	ПЕШАЯ НАГРУЗКА ЧЕРЕЗ 6 ЧАСОВ	СЛОЙ ОТ 2 ДО 10 ММ	ПОДХОДИТ ДЛЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛЫЙ ПОЛ



Характеристики продукта	
Вяжущее	цемент
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	1,25
Характеристики применения	
Время начала схватывания не менее, мин	40
Толщина слоя нанесения, мм	2-10
Расход смеси при толщине слоя 10 мм, кг/м ²	15-17
Время пешеходного движения не более, ч	4-6
Температура проведения работ, °C	от +5 до +30
Количество воды на мешок 20 кг, л	4,0-4,8
Характеристики эксплуатации	
Прочность на сжатие не менее, МПа	16
Деформация усадки не более, мм/м	1,5
Прочность на растяжение при изгибе не менее, МПа	4
Прочность сцепления с основанием не менее, МПа	0,6
Температура эксплуатации, °C	от +5 до +50



ООО «ЕК Кемикал»

Российская Федерация, 607630,
г. Нижний Новгород, сельский поселок Кудьма,
ул.Кудьминская промышленная зона №1, д.4, пом.1.
Отзывы и предложения: тел./факс: (831) 25-777-82,
тел. горячей линии: 8-800-200-2-152
www.ek-group.ru