# EK G400

## ПРОПИТКА УПРОЧНЯЮЩАЯ







10 л

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для глубокого структурного упрочнения и обеспыливания проблемных оснований с низкой прочностью (> 4 МПа), применяется перед нанесением наливных полов, тонкослойных ровнителей, плиточных клеев и напольных покрытий с применением реактивных клеев (инженерная доска, линолеум, кварцвинил и пр.) для создания надежного и прочного основания. Не подходит для гипсовых оснований. Совместима с системами «теплый пол» (водяной и электрический). Улучшает адгезию последующих материалов. При проведении оценки состояния основания и его подготовке, в т. ч. к последующему виду работ, следует учитывать требования актуальной редакции СП 71.13330.

**Для внутренних и наружных работ.**

## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Возраст цементных оснований (в т. ч. полусухих стяжек и ЦПС) должен быть не менее 28 суток. Основание должно быть без отслаивающихся элементов, чистым, сухим, очищенным от пыли, грязи, битума, масел и других веществ. Неровности, трещины и швы устранить подходящим для этого составом. Перед пропиткой поверхность обрабатываемого основания должна быть высушена на глубину 5-15 мм до остаточной влажности 1-2,5 %. Перед началом работ убедитесь во впитывающей способности основания. Основания, ранее подвергавшиеся воздействию кислых агрессивных сред, должны быть промыты водой, нейтрализованы 5 % раствором гидроксида натрия и вновь промыты водой. При наличии коррозионного повреждения, высолов, наличии на поверхности иных грунтовок/пропиток, наружный слой основания следует удалить механическим способом.

## НАНЕСЕНИЕ НА ОСНОВУ

Продукт полностью готов к использованию, не разбавлять. Рекомендуемая температура для проведения работ от +10 °С до +35 °С. Перед применением тщательно перемешать механически. Обильно разлить неразбавленную пропитку по основанию из канистры или с помощью лейки и равномерно распределить ее по поверхности щеткой до полного насыщения основания. При необходимости нанести больше пропитки в местах, где состав быстрее впитался в основание. Не допускать образования луж, при их наличии тщательно втирать состав до полного впитывания. Средний расход пропитки составляет 100-600 мл/м$^2$. Расход может отличаться от указанных значений, перед использованием протестируйте пропитку на небольшом участке основания для определения оптимального расхода.

Время высыхания не менее 24 часов при температуре не ниже 20 °С и влажности не более 60 %. В зависимости от количества нанесенного состава, при понижении температуры и повышении влажности время высыхания может увеличиваться. Нанесение выравнивающих составов или укладку напольных покрытий возможно после полного высыхания поверхности. При использовании для наружных работ защищать от атмосферных воздействий до отделки финишным покрытием.

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Продукт не содержит растворителей. При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности, при попадании в глаза промыть большим количеством воды.

## ГАРАНТИИ И ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения в неповрежденной оригинальной упаковке – 18 месяцев с даты изготовления. Хранить в сухих помещениях при температуре не ниже +5 °С. Допускается кратковременное замораживание-размораживание до 5 циклов, при температуре не ниже минус 40 °С, без вскрытия оригинальной упаковки. Размораживать при комнатной температуре, не ускорять оттаивание с помощью нагревательных приборов или горячей воды, это приводит к порче пропитки.

Производитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям технических условий ТУ 20.13.62-053-47532402-2026, но не несет ответственности за несоблюдение технологии работы с материалом, а также его применение в целях, не предусмотренных инструкцией.

## СОСТАВ

Водные растворы силикатов, стирол-акриловых дисперсий, функциональные добавки.

EK CHEMICAL

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:**
ООО «ЕК КЕМИКАЛ»
607635, РФ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, СП. КУДЬМА,
УЛ КУДЬМИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА №1, Д. 4, ПОМЕЩ. 1

**АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА:**
607635, РФ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, СП. КУДЬМА,
УЛ КУДЬМИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА №1, Д. 4, ПОМЕЩ. 1
ОТЗЫВЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ: ТЕЛ./ФАКС: +7 (831) 257-77-82,
ТЕЛ. ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8 800 200-21-52.
WWW.EK-GROUP.RU