ПРОДУКТЫ,
РАБОТАЮЩИЕ
НА ВАШ РЕЗУЛЬТАТ

8 (800) 200 2 152
www.ek-group.ru

ЕК ПОЛИМЕР ИНТЕРЬЕРНАЯ

ГРУНТОВКА ПРОНИКАЮЩАЯ

ПРОНИКАЕТ ДО 8 ММ И УВЕЛИЧИВАЕТ ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ С ОСНОВАНИЕМ

ОБЕСПЫЛИВАЕТ ПОВЕРХНОСТЬ

СНИЖАЕТ РАСХОД ЛАКО-КРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБОЙНОГО КЛЕЯ

ЛЕГКО НАНОСИТСЯ КИСТЬЮ И ВАЛИКОМ



10 л

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для предварительной обработки нормальных оснований внутри помещений с целью технологичного обеспыливания оснований, связывания остатков пыли, регулирования впитывающей способности оснований, снижения расхода обойного клея и краски. Применяется перед последующим нанесением шпатлевок, оклейкой обоями, покраской. Может применяться перед оштукатуриванием, плиточной облицовкой, устройством наливных полов и стяжек. При проведении оценки основания и его подготовке, в т. ч. к последующему виду работ, следует учитывать требования актуальной редакции СП 71.13330. **Для внутренних работ.**

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Температура основания должна быть не ниже +5 °С. Поверхность основания должна быть сухой, твердой, тщательно очищенной от пыли, грязи, масел и других загрязнений и отслаивающихся материалов.

НАНЕСЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ

Продукт готов к использованию и не требует разбавления водой. Работы необходимо проводить при температуре не ниже +5 °С. Перед нанесением грунтовку необходимо тщательно перемешать. Грунтовка наносится на поверхность кистью, валиком или распылителем. Средний расход составляет 100-200 мл/м². Для получения наилучшего результата после высыхания первого слоя рекомендуется нанести второй слой. Время высыхания одного слоя – 40-90 минут при температуре +20 ± 2 °С и относительной влажности воздуха 50-70 %. При более низких температурах, высокой влажности, в зависимости от впитывающей способности основания, время высыхания грунтовки может увеличиваться.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Продукт не содержит растворителей. При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности, при попадании в глаза промыть большим количеством воды.

ГАРАНТИИ И ХРАНЕНИЕ

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 18 месяцев с даты изготовления. Хранить в помещениях при температуре не ниже +5 °С. Стойкость к замораживанию/оттаиванию при хранении не менее 20 циклов. Размораживать при комнатной температуре, не ускорять оттаивание с помощью нагревательных приборов или горячей воды, это приводит к порче грунтовки. Производитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям технических условий – ТУ 2294-025-47532402-2005, но не несет ответственности за несоблюдение технологии работы с материалом, а также применение его в целях, не предусмотренных инструкцией.

СОСТАВ

Водная дисперсия стирол-акрилатов, функциональные добавки.

ЕК CHEMICAL
ООО «ЕК Кемикал»
Российская Федерация, 607635,
г. Нижний Новгород, сельский поселок Кудьма,
ул. Кудьминская промышленная зона №1, д. 4, помещ. 1.
Отзывы и предложения: тел./факс: (831) 25-777-82,
тел. горячей линии: 8-800-200-2-152.
www.ek-group.ru