ПРОДУКТЫ,
РАБОТАЮЩИЕ
НА ВАШ РЕЗУЛЬТАТ

8 (800) 200 2 152
www.ek-group.ru

ЕК VH80 WHITE

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ: СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ НА ЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ 180/2,0 ГОСТ 33699-2015
СОСТАВ: ЦЕМЕНТНОЕ ВЯЖУЩЕЕ, МИНЕРАЛЬНЫЕ ТОНКОДИСПЕРСНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ И МОДИФИЦИРУЮЩИЕ ДОБАВКИ, УЛУЧШАЮЩИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА


ПЛАСТИЧ-НОСТЬ


ИДЕАЛЬНА ПОД ПОКРАСКУ


БЕЛЫЙ ЦВЕТ


СЛОЙ ОТ 0,6 ДО 4 ММ


ЛЕГКАЯ ШЛИФУЕ-МОСТЬ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для финишного выравнивания поверхностей и заполнения мелких неровностей на бетонных, цементно-песчаных и цементно-известковых основаниях. Применяется для создания финишной поверхности на стенах и потолках снаружи и внутри зданий, в т.ч. в неотапливаемых помещениях и помещениях с повышенной влажностью. Рекомендуется для фасадов, а также водостойких оштукатуренных бетонных, кирпичных, газобетоных оснований перед окрашиванием, оклейкой обоями и отделкой декоративными штукатурками.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Температура основания и окружающей среды должна быть в диапазоне от +5 °С до +30 °С. Основание должно быть крепким, тщательно очищенным от пыли, грязи, масел, жиров, краски и других веществ, способных ослабить сцепление шпатлевочного слоя с основанием. Неровности глубиной более 4 мм должны быть предварительно выровнены штукатурными смесями ручного нанесения ЕК ТТ30 BASIC, или механизированного нанесения ЕК ТТ50 LITE, ЕК ТТ100 STRONG, ЕК ТТ100 FASAD. Для подготовки основания перед нанесением шпатлевки рекомендуется использовать любую из грунтовок ЕК: ЕК G100, разбавленную водой 1:1, ЕК G200 либо грунтовку глубокого проникновения ЕК GS300. При проведении оценки основания и его подготовке следует учитывать требования актуальной редакции СП 71.13330.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

1. ВЗЯТЬ ТОЧНО ОТМЕРЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ

2. ВЫСЫПАТЬ СМЕСЬ В ВОДУ

3. ПЕРЕМЕШАТЬ ПРИ ПОМОЩИ СТРОИТЕЛЬНОГО МИКСЕРА ИЛИ ДРЕЛИ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ НАСАДКОЙ ДО ПОЛУЧЕНИЯ ОДНОРОДНОЙ МАССЫ

4. ВЫДЕРЖАТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ПАУЗУ 5-10 МИНУТ ДЛЯ СОЗРЕВАНИЯ РАСТВОРА

5. ПЕРЕМЕШАТЬ ПОВТОРНО

6. ПОСЛЕ ЭТОГО РАСТВОР ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ В ТЕЧЕНИЕ 180 МИНУТ С МОМЕНТА ЗАТВОРЕНИЯ СМЕСИ ПРИ ПЕРИОДИЧЕСКОМ ПЕРЕМЕШИВАНИИ.

ВАЖНО

Избыточное количество воды снижает прочность полученного покрытия, что приводит к его дальнейшему растрескиванию.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

1. Шпатлевку наносить на основание гладким стальным шпателем. Для выравнивания небольших участков использовать шпатель шириной 30 см
2. Допустимая толщина одного слоя при сплошном шпатлевании не более 4 мм, при частичном выравнивании – не более 5 мм
3. Время высыхания одного слоя – до 12 часов
4. Незатвердевший материал смыть с инструментов водой, затвердевший счистить механически
5. После высыхания поверхность шлифовать с помощью тонкой наждачной бумаги или шлифовальной сетки
6. Температура эксплуатации от -50 до +70 °С

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При смешивании с водой продукт дает щелочную реакцию. Для предотвращения раздражения кожи избегать попадания раствора на открытые участки тела. При попадании в глаза немедленно промыть их водой, при необходимости обратиться к врачу. Кроме вышеизложенной информации следует руководствоваться инструкциями по технике безопасности в строительстве.

ГАРАНТИИ И ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения продукта в сухих условиях в неповрежденной оригинальной упаковке – 6 месяцев с даты изготовления. Дату/время изготовления – смотри на упаковке, номер партии соответствует дате выпуска продукта. Хранить в сухих помещениях, исключающих попадание влаги на мешки с сухой смесью. Производитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям технических условий ТУ 5745-023-47532402-2005 и ГОСТ 33699 (в действующей редакции). Транспортировка продукции должна осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и защиту от влаги. Инструкция по применению сухой смеси носит рекомендательный характер и не заменяет профессиональной подготовки

При несоблюдении инструкций и рекомендаций по хранению и применению продукта, в том числе ненадлежащая подготовка основания (т.е. без грунтования, применение грунтовок, отличных от рекомендованных Производителем), Производитель не несет ответственности за качество и долговечность проведенных работ!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЦВЕТ	НАИБОЛЬШАЯ КРУПНОСТЬ ЗЕРЕН ЗАПОЛНИТЕЛЯ, мм	СОХРАНЯЕМОСТЬ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОДВИЖНОСТИ НЕ МЕНЕЕ, ч	КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ ДЛЯ ЗАТВОРЕНИЯ НА 1 кг СУХОЙ СМЕСИ, л	КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ ДЛЯ ЗАТВОРЕНИЯ НА 20 кг СУХОЙ СМЕСИ, л	ТОЛЩИНА СЛОЯ НАНЕСЕНИЯ, мм		ВЛАЖНОСТЬ, % ПО МАССЕ, НЕ БОЛЕЕ
БЕЛЫЙ	0,315	3	0,29-0,36	5,8-7,2	МИН 0,6	МАКС 4,0	0,3

ВОДОУДЕРЖИВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ, %, НЕ МЕНЕЕ	РАСХОД СМЕСИ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 1 мм, кг/м²	ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ, НЕ МЕНЕЕ, МПа	ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ ПРИ ИЗГИБЕ, НЕ МЕНЕЕ, МПа	ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ С ОСНОВАНИЕМ НЕ МЕНЕЕ, МПа	МОРОЗОСТОЙКОСТЬ КОНТАКТНОЙ ЗОНЫ НЕ МЕНЕЕ, ЦИКЛОВ
95	1,3	2,0	1,0	0,3	25

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО «ЕК КЕМИКАЛ»
607635, РФ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, СП. КУДЬМА,
УЛ КУДЬМИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА N1, Д. 4, ПОМЕЩ. 1

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА:
607635, РФ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, СП. КУДЬМА,
УЛ КУДЬМИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА N1, Д. 4, ПОМЕЩ. 1
ОТЗЫВЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ: ТЕЛ./ФАКС: +7 (831) 257-77-82,
ТЕЛ. ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8 800 200-21-52.
WWW.EK-GROUP.RU