ПРОДУКТЫ,
РАБОТАЮЩИЕ
НА ВАШ РЕЗУЛЬТАТ

8 (800) 200 2 152
www.ek-group.ru

EK TG200 COMFORT

Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем 90/2,0 ГОСТ Р 58279. Содержит минеральные наполнители и модифицирующие добавки, улучшающие эксплуатационные свойства.

- ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ
- КОМФОРТНАЯ МУССОВАЯ СТРУКТУРА БЕЗ ПЕСКА
- ЭКОНОМИЧНЫЙ РАСХОД
- МЕНЬШЕ УСИЛИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА
- БЕРЕЖЕТ ШНЕКОВУЮ ПАРУ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для комфортного высококачественного оштукатуривания бетонных, кирпичных, гипсовых, цементных и других минеральных оснований с возможностью выполнения технологического цикла внутри помещений с нормальной влажностью. Для оштукатуривания ванных комнат, подвалов и других помещений с повышенной влажностью рекомендуется использовать цементные штукатурки **EK TT30 BASIC, EK TT40 UNIVERSAL, EK TT50 LITE, EK TT100 STRONG** или **EK TT100 FIBER**. Может наноситься вручную или при помощи высокоэффективных агрегатов Maltech, KALETA, M-tec, PFT и др.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Температура основания и окружающей среды должна быть в диапазоне от +5 °С до +30 °С. Основание должно быть сухим, прочным, тщательно очищенным от пыли, грязи, масляных пятен, битума, остатков органических и минеральных клеев, красок и других веществ, способных ослабить сцепление штукатурного слоя с основанием. Металлические элементы удалить или защитить от коррозии. Перед нанесением раствора на сильновпитывающие основания (газобетон, пенобетон, силикатный кирпич, шлакобетонные и керамзитобетонные блоки) необходимо обработать основание грунтовкой EK PROFGRUND, разбавленной согласно инструкции, либо грунтовкой EK G100 без разбавления или готовой грунтовкой EK G200 в несколько слоев.После высыхания грунта необходимо проверить впитываемость основания, в случае наличия высокой впитывающей способности, поверхность следует прогрунтовать еще раз. Для обработки слабовпитывающих оснований (монолитный бетон, гладкий бетон, керамический кирпич, ПГП) необходимо использовать скрепляющую грунтовку EK Бетоноконтакт. При проведении оценки основания и его подготовке следует учитывать требования

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

1. ВЗЯТЬ ТОЧНО ОТМЕРЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ, УКАЗАННОЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ
2. ВЫСЫПАТЬ СМЕСЬ В ВОДУ
3. ПЕРЕМЕШАТЬ ПРИ ПОМОЩИ СТРОИТЕЛЬНОГО МИКСЕРА ИЛИ ДРЕЛИ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ НАСАДКОЙ ДО ПОЛУЧЕНИЯ ОДНОРОДНОЙ МАССЫ
4. ВЫДЕРЖАТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ПАУЗУ 5-10 МИНУТ ДЛЯ СОЗРЕВАНИЯ РАСТВОРА
5. ПЕРЕМЕШАТЬ ПОВТОРНО

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

1. Штукатурный раствор наносить на вертикальную поверхность сверху вниз и слева направо полосами длиной 70 см. Каждую предыдущую полосу перекрывать последующей на 5-10 см с левой стороны.

2. Растворный пистолет необходимо держать перпендикулярно обрабатываемой поверхности на расстоянии 25-30 см от нее. Чем ниже скорость, тем толще наносимый слой.

3. Штукатурный раствор разровнять при помощи h-правила. При необходимости нанести дополнительный слой раствора там, где его не хватает.

4. Спустя 90-120 минут (с момента затворения смеси) поверхность выровнять при помощи трапециевидного правила, держа его перпендикулярно к основанию, срезая излишки и заполняя углубления.

5. Для подготовки поверхности под покраску или оклейку обоями, после окончания подрезки, поверхность необходимо обильно смочить водой и подождать 3-5 минут до полного впитывания воды. Затем поверхность затереть губчатой теркой

и обработать шпателем до гладкого состояния.

6. Для получения глянцевой поверхности необходимо в течение суток поверхность штукатурки обильно смочить и обработать стальной гладилкой или широким шпателем до гладкого состояния. В течение суток, но не раньше, чем через 5 часов после затворения смеси. В результате такой обработки поверхность не требует дополнительного шпатлевания.

7. Раствор в смесителе и шлангах не должен находиться в неподвижном состоянии более 30 минут.

8. Температура эксплуатации от +5 до +50 °С. Время высыхания зависит от толщины слоя, температуры и уровня влажности в помещении и составляет в среднем от 3 до 7 дней .

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Для предотвращения раздражения кожи избегать попадания раствора на открытые участки тела. При попадании в глаза немедленно промыть их водой, при необходимости обратиться к врачу. Кроме вышеизложенной информации следует руководствоваться инструкциями по технике безопасности в строительстве.

ГАРАНТИИ И ХРАНЕНИЕ

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 6 месяцев со дня изготовления. Хранить в сухих помещениях, исключающих попадание влаги на мешки с сухой смесью. Производитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям технических условий – ТУ 5745-021-47532402-2005 и ГОСТ Р 58279, но не несет ответственности за несоблюдение технологии работы с материалом, а также его применение в целях, не предусмотренных инструкцией. Транспортировка продукции должна осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и защиту от влаги. Инструкция по применению сухой смеси носит рекомендательный характер и не заменяет профессиональной подготовки исполнителя работ.

При несоблюдении инструкций и рекомендаций по хранению и применению продукта, в том числе ненадлежащая подготовка основания (т.е. без грунтования, применение грунтовок, отличных от рекомендованных Производителем), Производитель не несет ответственности за качество и долговечность проведенных работ!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЧАЛО СХВАТЫВАНИЯ НЕ РАНЕЕ, МИН	РАСХОД ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 10 ММ, КГ/М²	ВОДОПОТРЕБНОСТЬ		РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ, ММ		ПРОЧНОСТЬ ПРИ СЖАТИИ НЕ МЕНЕЕ, МПа
		при ручном нанесении на 30 кг, л	при механизированном нанесении, л/ч	МИН	МАКС	
90	9	15,0 - 18,0	650-700	5	30	2,0

ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ С ОСНОВАНИЕМ НЕ МЕНЕЕ, МПа	ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ ПРИ ИЗГИБЕ НЕ МЕНЕЕ, МПа
0,3	1,0

ВАЖНО!

Цвет сухой смеси может иметь оттенки белого, серого, бежевого и розового цвета. Это обусловлено наличием природных примесей в гипсовом камне. Цвет смеси не влияет на ее характеристики.



ЕК CHEMICAL
ООО «ЕК Кемикал»
Российская Федерация, 607635,
г. Нижний Новгород, сельский поселок Кудьма,
ул.Кудьминская промышленная зона №1, д.4, пом.1.
Отзывы и предложения: тел./факс: (831) 25-777-82,
тел. горячей линии: 8-800-200-2-152. www.ek-group.ru