# EK DECOR SYSTEM MW/PPS

короед 2,0-2,5 мм

**Декоративный состав на белом цементе для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями, не окрашенный В5, $B_{tb}$0,8, $A_{ab}$1, F50 ГОСТ Р 54358.**

- ФАКТУРА КОРОЕД 2,0-2,5 ММ
- ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ
- АТМОСФЕРО-УСТОЙЧИВОСТЬ
- ПАРОПРОНИ-ЦАЕМОСТЬ
- НИЗКОЕ ВОДО-ПОГЛОЩЕНИЕ




## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для создания фактурного декоративного покрытия (с бороздчатой фактурой 2,0-2,5 мм) фасадов зданий и поверхностей внутри помещений с различным уровнем влажности, в т.ч. при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов. Применяется по бетонным, цементным, цементно-известковым основаниям. Декоративное покрытие предназначено «под покраску», что позволяет реализовать любое цветовое решение отделки. EK DECOR System MW/PPS Короед 2,0-2,5 мм входит в фасадные теплоизоляционные системы с штукатурными наружными слоями и теплоизоляционными слоями из минераловаты «EK System MW» и пенополистирола «EK System PPS».

## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Температура основания и окружающей среды должна быть в диапазоне от +5 °С до +30 °С. Основание должно быть сухим, прочным, тщательно очищенным от пыли, грязи, масляных пятен, битума, остатков органических и минеральных клеев, красок и других веществ, способных ослабить сцепление штукатурного слоя с основанием. Перед нанесением раствора на сильновпитывающие основания (газобетон, пенобетон, силикатный кирпич, шлакобетонные и керамзитобетонные блоки) необходимо обработать основание грунтовкой EK PROFGRUND, разбавленной согласно инструкции, либо грунтовкой EK G100 без разбавления или готовой грунтовкой EK G200 в несколько слоев.После высыхания грунта необходимо проверить впитываемость основания, в случае наличия высокой впитывающей способности, поверхность следует прогрунтовать еще раз. Для улучшения сцепления материалов при оштукатуривании монолитного бетона рекомендуется обработать основание грунтовкой глубокого проникновения EK GS300. Для обеспыливания монолитного бетона возможно использование универсальных грунтовок: EK G100, разбавленной водой 1:1, либо EK G200. Перед нанесением раствора на гладкие и /или плотные основания (гладкий бетон, керамический кирпич) предварительно нанести цементный обрызг. Перед нанесением раствора на поверхность, выровненную цементной штукатуркой, а также для межслойного грунтования рекомендуется использовать любую из грунтовок ТМ EK: EK PROFGRUND, разбавленную согласно инструкции, EK G100, разбавленную водой 1:1, EK G200 или EK GS300. При проведении оценки основания и его подготовке следует учитывать требования актуальной редакции СП 71.13330.

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

1. ВЗЯТЬ ТОЧНО ОТМЕРЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ
2. ВЫСЫПАТЬ СМЕСЬ В ВОДУ
3. ПЕРЕМЕШАТЬ ПРИ ПОМОЩИ СТРОИТЕЛЬНОГО МИКСЕРА ИЛИ ДРЕЛИ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ НАСАДКОЙ ДО ПОЛУЧЕНИЯ ОДНОРОДНОЙ МАССЫ
4. ВЫДЕРЖАТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ПАУЗУ 5-10 МИНУТ ДЛЯ СОЗРЕВАНИЯ РАСТВОРА
5. ПЕРЕМЕШАТЬ ПОВТОРНО
6. ПОСЛЕ ЭТОГО ШТУКАТУРНАЯ СМЕСЬ ГОТОВА К ПРИМЕНЕНИЮ В ТЕЧЕНИЕ 2 ЧАСОВ ПРИ ПЕРИОДИЧЕСКОМ ПЕРЕМЕШИВАНИИ

## ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

**1.** Штукатурку наносить на основание гладким шпателем или металлической кельмой и разравнять на толщину зерна.

**2.** Далее при помощи круговых, дуговых, вертикальных, горизонтальных движений пластмассовой теркой поверхности придать желаемую фактуру.

**3.** Последующие работы производить только после полного высыхания штукатурки. Время высыхания штукатурки зависит от температуры и влажности окружающей среды. Ориентировочно это время составляет 36-48 часов при температуре 20 °С и влажности 65 %.

**4.** Незатвердевший материал смывается с инструментов водой, затвердевший счищается механически.

**5.** Температура эксплуатации от -50 до +80 °С.

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Сухая смесь содержит цемент. При смешивании с водой продукт дает щелочную реакцию. Для предотвращения раздражения кожи избегать попадания раствора на открытые участки тела. При попадании в глаза немедленно промыть их водой, при необходимости обратиться к врачу. Кроме вышеизложенной информации следует руководствоваться инструкциями по технике безопасности в строительстве.

## ГАРАНТИИ И ХРАНЕНИЕ

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 9 месяцев со дня изготовления. Хранить в сухих помещениях, исключающих попадание влаги на мешки с сухой смесью. Транспортировка продукции должна осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и защиту от влаги. Производитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям технических условий – ТУ 5745-032-47532402-2010 и ГОСТ Р 54358, но не несет ответственности за несоблюдение технологии работы с материалом, а также его применение в целях, не предусмотренных инструкцией. Инструкция по применению сухой смеси носит рекомендательный характер и не заменяет профессиональной подготовки исполнителя работ. При несоблюдении инструкций и рекомендаций по хранению и применению, производитель не несет ответственности за качество проведенных работ.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| СОХРАНЯЕМОСТЬ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОДВИЖНОСТИ, Ч | РАСХОД СМЕСИ, КГ/М$^2$* | ВОДОПОТРЕБНОСТЬ НА 25 КГ, Л | РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ, ММ | ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ НЕ МЕНЕЕ, МГ/М*Ч*Па | ДЕФОРМАЦИЯ УСАДКИ НЕ БОЛЕЕ, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2,4 | 5,0-6,25 | 3 | 0,035 | 0,2 |

| ПРОЧНОСТЬ ПРИ СЖАТИИ НЕ МЕНЕЕ, МПа | ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ ПРИ ИЗГИБЕ НЕ МЕНЕЕ, МПа | ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ С ОСНОВАНИЕМ НЕ МЕНЕЕ, МПа | МОРОЗОСТОЙКОСТЬ НЕ МЕНЕЕ, ЦИКЛОВ |
|---|---|---|---|
| 6,5 | 1,0 | 0,5 | 50 |

*ПРИ СПЛОШНОМ НАНЕСЕНИИ 3 ММ

ООО «ЕК Кемикал»
Российская Федерация, 607630,
г. Нижний Новгород, сельский поселок Кудьма,
ул.Кудьминская промышленная зона №1, д.4, пом.1.
Отзывы и предложения: тел./факс: (831) 25-777-82,
тел. горячей линии: 8-800-200-2-152. www.ek-group.ru